

ASLAN DK 1

Doppelklebefolie mit perfekter Planlage für Zuschnitte

Diese beidseitig klebende und abgedeckte Folie eignet sich besonders zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten, usw. ASLAN DK 1 zeichnet sich durch zwei gleich stark klebende Seiten mit permanentem Kleber mit verzögerter Anfangsklebkraft aus. Die mit Silikonkraftkarton abgedeckte Seite sorgt für eine gute Planlage und hohe Stabilität. Die andere Seite ist mit einer flexiblen PE Folie abgedeckt.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

Materialaufbau

Folie:	Weich-PVC, transparent		
Foliendicke:	~ 70 µm		
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff		
Abdeckung:	Seite mit Silikonkraftkarton:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²	
	Seite mit LDPE-Abdeckung:	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²	
Abdeckung:	Silikonkraftkarton	Flächengewicht: ~ 120 g/m ²	
	silikonisierte LDPE-Folie	Flächengewicht: ~ 63 µm	

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	Seite mit Silikonkraftkarton	
	Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
Reißdehnung:	Seite mit LDPE-Abdeckung	
	Permanent, mit verzögerter Anfangsklebkraft	
	sofort:	~ 4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
Temperaturbereich:	DIN 53 455	längs: ~ 150 %
		quer: ~ 130 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 ·

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

ASLAN DK 1

Verarbeitung

Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben.

Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03|2014

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · **fax** +49 (0) 2204.708-50 ·

e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN